

SINIAT Stuckgips Klasse G4/A2 (Rumänien)

Werksgemischter, hochwertiger natur Stuckgips für die Bauindustrie.

Anwendung Anwendbar als hydraulischer Bindemittel für allgemeine Bauzwecke, schnelles Befestigen von elektrischen Leitungen, Schutzrohre und Verbindungsdosen, zum Binden von Rohrleitungen der Gebäudeinstallation, zum Füllen und Ausbessern von Fugen und Löchern und kleineren Putzfehlern, zum Verputzen. Bei speziellen Anwendungsanforderungen fragen Sie den Hersteller oder Ihren Händler.

Verarbeitung Den Stuckgips unter ständigem Rühren dem Leitungswasser langsam zugeben und so lange rühren, bis er die notwendige Viskosität erreicht und knollenfrei wird. Der mit Wasser eingemischte Stuckgips kann in Abhängigkeit der Dicke ca. 10-12 Minuten gut verarbeitet werden, danach versteift er. Nach Beginn der Versteifung darf das Material nicht weiter verarbeitet werden. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser gründlich abspülen. Die Verarbeitung wird unter +5°C nicht empfohlen.

Technische Daten Produktionsdatum: siehe auf der Sackseite
MSZ EN Nr.: 13279
Leistungserklärungsnummer: STK 1-2013
Zolltarifnummer: 25202000

Verpackung 20 kg Papiersack, 54 Säcke/Palette
10 kg Foliensack, 96 Säcke/Palette
5 kg Folienbeutel, 192 Beutel/Palette mit Schrumpffolie
2 kg Folienbeutel, 480 Beutel/Palette mit Schrumpffolie

Lagerfähigkeit In ungeöffneten Säcken bei überdachter und trockener Lagerung ca. 12 Monate.

Hersteller Siniat SA, Aghires, Rumänien
Distributor Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: +36-1-466-7758
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: +36-59-311-333