

Műszaki adatlap

Porrá oltott mész magas fehérséggel.

MÉSZHIDRÁT CL 90-S

Hidratált kalciumos mész (Simcor Var)

A termék az SR EN 459-1:2011 szabvány - építési mész - szerint készül.

Jellemzők A mészhidrát kiváló minőségű őrölt mészből készült, azonnal feldolgozható porrá oltott mész. A hidratált mész az égetettmész vízzel történő oltásával jön létre, és nagyon magas fehérséggel rendelkezik.

Alkalmazási terület Használható habarcsok, vakolatok (belső és külső) és egyéb építőipari termékek előállításához és mélyépítési alkalmazásokhoz. Emellett a vegyiparban, a papír- és cellulóziparban, a vízkezelésben, a környezetvédelemben, a talajstabilizálásban és más területeken is használják.

Műszaki adatok

Jellemzők	Elfogadható értékek	Szabványok
Kalcium- és magnézium-oxidok (CaO + MgO) összesen [%]	≥90	SR EN 459-1/2011
Magnézium-oxidok (MgO) [%]	≤5	SR EN 459-1/2011
Szén-dioxid (CO ₂) [%]	≤4	SR EN 459-1/2011
Kén-trioxid (SO ₃) [%]	≤2	SR EN 459-1/2011
Szabad víz [%]	≤2	SR EN 459-1/2011
Szabad mész [%]	≥80	SR EN 459-1/2011
Látszólagos sűrűség [Kg/dm ³]	0,3-0,6	SR EN 459-1/2011
Őrlési finomság, szitán pihenés:		
- 0,09 mm [%]	≤7	SR EN 459-1/2011
- 0,20 mm [%]	≤2	
Állandóság [mm]	<20	SR EN 459-1/2011

Kiszerezés 20 kg-os (+/- 2%) papírszakokba csomagolva és 1,2 tonnás fa raklapokra (1200x1000 mm) rakodva.

Tárolás Száraz, zárt, a légmozgástól védett helyiségekben.

Minőségmegőrzés A gyártás időpontjától számított 12 hónap (leolvasható a zsákon), a tárolási utasítások betartása mellett.

Származási hely EU

Forgalmazó Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333